KOMBI STICK

PÂTE PÉTRISSABLE FORTE À 2 COMPOSANTS.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Pâte pétrissable epoxy à 2 composants pour 1001 réparations et restaurations.

DOMAINE D'APPLICATION

Pour 1001 réparations dans et autour de la maison, à la voiture, au bateau et à la caravane, à des machines et des outils. Remplit des fissures et des trous dans la pierre, le bois, l'acier et les matières synthétiques, comme le polyester et l'époxy. Conseil: Peut également servir de cheville pétrissable pour remplir des trous de vis. Ne convient pas à PE (polyéthylène), PP (polypropylène) et P.T.F.E.

PROPRIÉTÉS

· Durcit rapidement : 5-10 minutes
· Facile à mettre en oeuvre
· Applicable à l'intérieur et à l'extérieur
· Résiste à l'eau : convient à une exposition continue à l'eau
· Durcit également dessous de l'eau!
· Ne se déforme pas
· Ne rétrécit pas: conserve sa forme initiale
· Résiste aux produits chimiques
· Peut être poncée, forée, sciée et peinte après durcissement

PRÉPARATION

Conditions de mise en œuvre: Utiliser seulement à des températures entre +15°C et +25°C.
Protection personnelle: De préférence, porter des gants pendant l'utilisation. Immédiatement bien se laver les mains à l'eau et au savon après usage.
Pré-traitement des surfaces: Bien poncer la surface à traiter, puis nettoyer et dégraisser.
Outillage: Couteau humide pour couper la quantité nécessaire de la barre.

MISE EN OEUVRE

Mode d'emploi:
Couper la quantité nécessaire de la barre (remettre la feuille en place) à l'aide d'un couteau humide. Pétrir avec les doigts jusqu'à obtenir une couleur homogène (gris foncé). Si le pétrissage est difficile, chauffer la barre jusqu'à la température d'appartement. Appliquer dans les 2 minutes après avoir mélangé et mettre en forme. Couper l'excès de pâte avec un couteau. Eliminer les marques de doigt en frottant avec de l'eau ou un chiffon humide avant que le durcissement commence.
Utilisation (+20°) dans les: 3-4 minutes.
Taches/restes: Eliminer les marques de doigt en frottant avec de l'eau ou un chiffon humide avant que le durcissement commence.

TEMPS DE SÉCHAGE

Temps de séchage: Ca. Le durcissement est perceptible après 5-10 minutes, en fonction de la température. Après env. 60 minutes, il est possible de poncer, forer, scier et peindre.
Résistance finale: Résistance finale maximale après ca. 24 heures.

*** Temps de séchage peut varier e.a. en fonction du support, de la quantité de produit utilisée, du taux d'humidité et de la température ambiante.**

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

Résistance à l'humidité: Bonne
Résistance à la température: De -20°C jusqu'à +120°C.
Résistance au rayons UV: Bonne
Résistance chimique: Bonne
Recouvrement: Bon
Pouvoir obturant: Bon

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Matière première de base: Résine époxy
Couleur: Gris foncé
Teneur en solides: Ca. 100 %

CONDITIONS DE STOCKAGE

Au moins 24 mois après production. Conservation limitée après ouverture. Conserver dans un endroit sec, frais et à l'abri du gel.

Nos conseils sont basés sur des recherches étendues et des experiences pratiques. En raison de la grande diversité de matériaux et/ou de conditions d'utilisation de nos produits, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les resultats obtenus et/ou pour des dommages éventuels qui résulteraient de l'usage du produit. Nous sommes cependant à vote entière disposition pour vous offrir des conseils.